## **ABSTRAK**

Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) merupakan sel surya generasi ketiga dari pengembangan sel surya berbahan organik. Usaha untuk meningkatkan efisiensi DSSC terus dilakukan. Salah satunya, membuat lapisan anti-refleksi untuk meningkatkan penyerapan cahaya dengan mengurangi pantulkan cahaya oleh permukaan sel surya. Untuk membuat lapisan anti-refleksi dibutuhkan material dengan indeks bias yang lebih rendah daripada indeks bias substrat yang digunakan. Pada penelitian ini, material yang dipilih adalah TiO<sub>2</sub> dan SiO<sub>2</sub>. Lapisan tipis anti-refleksi akan difabrikasi dengan memvariasikan konsentrasi larutan, dan ketebalan lapisan yang dideposisikan menggunakan teknik spin coating. Lapisan anti-refleksi SiO<sub>2</sub> memiliki beberapa variasi sampel konsentrasi TEOS yakni, SiO2 A: 0,33 ml, SiO2 B:1 ml, dan SiO2 C: 3,3 ml, sedangkan untuk amonia 0,5 ml, Di water 2 ml, ethanol 23 ml tidak dilakukan variasi konentrasi. Sampel lapisan anti-refleksi TiO2 memiliki komposisi titanium isopropoide (TTIP) 12,5 ml, isopropanol 2 ml, Di water 75 ml, asam nitrat (HNO<sub>3</sub>) 65% 0,6 ml. Kedua jenis lapisan anti-refleksi ini difabrikasi diatas permukaan kaca, lalu dilakukan karakterisasi morfologi, uji transmitansi, uji reflektansi, karakterisasi I-V, karakterisasi IPCE serta dilakukan pengujian pada lapisan anti-refleksi melalui penguapan pada suhu 70 °C. Hasilnya, pada morfologi lapisan anti-refleksi yang dikarakterisasi menggunakan SEM, diperoleh bahwa sampel SiO<sub>2</sub> B dan TiO<sub>2</sub> memilki penyebaran lapisan permukaan yang paling merata dan hanya sedikit terlihat adanya aglomerasi. Pada uji transmitansi dan reflektansi menggunakan UV-Vis, sampel SiO<sub>2</sub> B memiliki transmitansi tertinggi dan reflektansi terkecil. Hasil karakterisasi I-V DSSC yang diperoleh 6,15% sebelum dilakukan spin coating dan setelah ditambahkan lapisan antirefleksi naik menjadi 6,45 %. Hasil uji IPCE, sampel SiO<sub>2</sub> B memiliki nilai koefisien konversi cahaya yang paling baik dari sampel yang lain. Sehingga dengan penambahan anti-refleksi terjadi peningkatkan efisiensi dari DSSC.

**Kata kunci:** DSSC, lapisan anti-refleksi, TiO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, *spin coating*, efisiensi, transmitansi, reflektansi.